FICHA TECNICA

AMPLITUD Y AMPLITUDE INTENSE

Código: 966

Descripción	Pintura plástica mate a base de emulsión acrílica estirenada.
Propiedades	*Los colores Amplitude reflejan hasta 2 veces más luz que una pintura convencional * Elevado poder cubriente * Muy lavable * No salpica (sin diluir)
Usos	**Interior** Para la protección y decoración de superficies de yeso, cemento, paneles de cartón yeso y albañilería en general.
Colores y tamaños	Amplitude: Blanco, Naranja Orquídea, Crema Canela, Amarillo Piña, Verde Melón, Azul Cristalino, Rosa Primavera en formato 2,5L Amplitude Intense: Amarillo Girasol, Naranja Mandarina, Azul Celeste en formato 2,5L
Características técnicas	Composición Vehículo fijo: Copolímero acrílico estirenado Pigmentos: Dióxido de titanio y cargas minerales seleccionadas Disolvente: Agua. Aspecto: Mate Densidad: 1,67 ± 0,03 Kg/L Secado a 23ºC: 30 minutos Repintado a 23ºC: La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado Rendimiento teórico: 8 - 11 m²/ litro Valor COV: Valor límite en UE para este producto (**cat. A/a**): **75** g/l (2007) **30** g/l (2010). Este producto contiene un máximo de **10** g/l COV.
Modo de empleo	Condición de aplicación Útiles de aplicación: Brocha, rodillo o pistola Disolvente: Agua Dilución: Para brocha y rodillo diluir al 10-15% con agua. Para pistola diluir convenientemente Limpieza de utensilios: Agua Temperatura de aplicación: La temperatura del soporte debe estar entre 5 y 35ºC Sistema de aplicación Preparación previa: Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente. Superficies nuevas: **Albañilería** Si desea dar una primera capa para utilizarla como imprimación, diluir con aproximadamente un 20-30 % de agua. **Yeso muerto o pulverulento** Imprimar con la Preparación Fijadora Universal Bruguer o Brufix. **Hierro / Acero** Imprimar con la Preparación Antioxidante Brumín.

		Madera Imprimar con la Preparación para Madera Sellatine o Preparación Universal Acrylic.
	Acabado	Aplicar una o dos capas de Amplitude o Amplitude Intense.
	Superficies pintadas	Si la pintura antigua es a la cola, al temple o a la cal debe eliminarse o como mínimo imprimar con la Preparación Fijadora Universal Bruguer hasta conseguir un soporte firme. Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.
	Observaciones En superficies muy porosas la primera capa puede diluirse hasta 30-40%. Las superficies afectadas por humos de tabaco o manchas producidas por escapes o filtraciones de agua deben imprimarse con la Preparación Madera Sellatine para evitar sangrados posteriores.	
Información adicional	Instrucción de seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad
	Tiempo de almacenaje	24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

Versión (mes/año): 04/09

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior. La presente edición anula las anteriores.

Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-62 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal Ins. Reg. Mer. de Barcelona, F. 78 **, T.** 37431**, H. nº** B-45052**, Inscrip.** 157 **º ,- N.I.F. B-08218158**